

Saniseal® 100

Saniseal 100 минеральный, пропитывающий состав для повышения эксплуатационных характеристик существующих цементно-бетонных поверхностей

ОПИСАНИЕ

SANISEAL 100 — Гексафтор — силикат магния 6-водный, порошок в виде кристаллов белого цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве уплотняющего, обеспыливающего, гидрофобизирующего состава для бетонных поверхностей выполненных на цементном вяжущем, как на открытом воздухе так и в закрытых помещениях. Применяется для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей цементно-бетонных конструкций промышленных предприятий, складов, парковок открытого и закрытого типа, автодорог, аэродромов, мостовых сооружений, туннелей, холодильных камерах и т.п.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Готовый раствор Saniseal 100, проникая в тело бетонного покрытия, вступает в химическую реакцию с водорастворимым гидроксидом кальция бетона и преобразует его в труднорастворимый фторид кальция. Дополнительно в процессе реакции образуется прочный оксид кремния. Данные соединения образуются в свободном пространстве бетонных пор и приводят к созданию более плотной и прочной структуры поверхностного слоя бетона.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Состав уплотняет поверхность и повышает стойкость к истиранию за счет уплотнения структуры верхнего слоя бетона с помощью прочных, труднорастворимых кристаллов: оксида кремния и фторида кальция.

- Не изменяет внешний вид и не образует инородной пленки на поверхности бетона.
- Уменьшает водопоглощение поверхностного слоя бетона.
- Повышает химическую стойкость бетона за счет уплотнения структуры бетона и образования в его порах химически стойкого инертного оксида кремния.
- Не изменяет коэффициента сцепления после обработки цементобетонных покрытий автодорог и аэродромов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Итоговый результат будет зависеть от химического состава бетона и его начальной прочности и пористости.

Для получения более детальной информации по этому разделу предлагаем обратиться к специалистам компании «БАСФ Строительные системы».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к основанию

Применение Saniseal 100 целесообразно на определенных типах оснований — это новые и старые бетонные поверхности (не подверженные карбонизации), само нивелирующиеся цементные или цементно-песчаные стяжки (ЦПС).

Все загрязнения, такие как: цементное молочко, пятна от ГСМ, следы от резины, различных шпаклевок и красок должны быть полностью удалены, поскольку влияют на проникающую способность материала.

Поверхность перед нанесением Saniseal 100 не должна иметь трещин, пустот, расслоений и ослабленных непрочных участков. Все по-

dobnye deyektytys dolzhny byt' otremonirovany. Vybor materialov i tekhnologiy remonta zavisit ot tipov imyeuchixsya deyektytys, konstruktsii osnovaniya i planiруuchixsya eksplyatacionalnyx nagruzok.

Подготовка основания

Naibol'se optimalychnyy metod podgotovki osnovaniya vybiraetsya v zavisimosti ot ego sostoyaniya, konstruktsii, imyeuchixsya deyektytys.

Naibol'se rasprostrennye vidy podgotovki osnovaniya — shlifovaniye, očistka vodostrujnoy ustanovkoj vysokogo davleniya (ne menee 150 Bar).

Pri ispolzovaniye metoda vodostrujnoy očistki, pered naneseniem Saniseal 100 naliche vody na poverychnosti krayne nezhelatel'no, beton dolжен byt' suxim.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Temperatura osnovaniya v processse naneseniya materiala dolzhna byt' ne menee +10 °C i ne bol'se +30 °C (neobходimoo pomnity, cto iognoda temperatura osnovaniya možet byt' niže temperatury vodzuha na 3–4 gradusa). Krayne nezhelatel'no v ramkakh odnoi rabochey zony naliche ustachkov s bol'shoy razniçey po temperaturu osnovaniya (nekotorye faktory mogut privedti k danному yavleniu, naprimer, solnečnye luchi, razlichnoe oborudovaniye v pomeshcheniye, temperaturnyye processsy v smejknyx pomeshcheniya i t.p.). Temperaturu osnovaniya proще vsego izmerit' s pomoschiyu pirometra (infrakrasnnyy besskontaktnyy termometr).

Temperatura vodzuha na stroyitelnoy ploshchadke dolzhna byt' ne menee +10 °C i ne bol'se +30 °C.

Vlajnost' vodzuha na ob'yekte dolzhna byt' ne bol'se 75%. Vlajnost' vodzuha, temperaturu vodzuha i «točku rosyi» udobnee vsego izmerit' s pomoschiyu termogigrometra.

Temperatura vody dla затворения mineral'nogo sostava dolzhna byt' okolo +20 °C. Pri vysokoy temperatury na ob'yekte желатель-

no imet' temperaturu vody niže — okolo +15 °C, a pri nizkoy temperatury osnovaniya, naiborot', желательno imet' bol'se vysokou temperaturu vody okolo +25 °C. Esto pozvolyit' protekat' khimicheskoy reakciy s neobходimoy inten'sivnostyu, tak kak ee skorost' zavisit' ot temperatury osnovaniya i gotovo-ro rastvora Saniseal®100.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Dlya prigotovleniya sostava v plastikovuyu emkost' s neobходimym kolichestvom vody vysypat' suxuyu smes', peremeshchat' s pomoschiyu nizkooborotnogo miksera (około 300 ob./min.) v tchenie 2–3 min. do polnogo rastvoreniya. Posle polnogo rastvoreniya suxogo veshchestva dovesti ob'ym vody do sootnosheniya: 1 chas't' suxoy smesi na 4 chas'ti vody (sootnoshenie privoditsya po masse).

Sostav raspredelyayetsya po betonnoy poverychnosti s pomoschiyu valika, rezinovogo skvidzha, pnevmaticheskogo i bezvоздushnogo rastvylitelya, rasходom okolo 0,7 l gotovo-ro rastvora na 1 k.v.m.

V processse naneseniya materiala ne dopuskat' obrazovaniya lujh i potekov. Slой proplitki dolžen nanośitsya ravnomerно.

Химическая reakciya sопровождается neznačitel'nym vydeleniem ugleglyskogo gaza (vizual'no esto možno opredelit' po vspenivaniyu sostava na poverychnosti).

Pri provedenii rabi vnutri pomeshcheniye rekomenduetsya posle togo, kak vspenivaniye прекратitsya, promytiy poverychnost' betonnoy konstruktsii vodoy. Izliški vody udaliti rezinovym skvidzjem.

Obrabotka betonnoy poverychnosti proizvođditsya, kak pravilo, za oden priem. V otдельnyx sluchayax (esli osnovaniye sil'yonoporištost' i sostav bystro vpitivaetsya) dopuskaetsya povtornoe nanesenie materiala сразу posle prekrashcheniya khimicheskoy reakciy (opredelyayetsya po okončanii vspenivaniya) ot predydušego sloja.

апрель 2014 г.