

# MASTERKURE® 114

Запечатывающий материал для последующего ухода за бетоном



## ОПИСАНИЕ

**MASTERKURE® 114** – готовый к использованию высококачественный запечатывающий материал для последующего ухода за бетоном.

**MASTERKURE® 114** образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях. В результате повышается прочность, износостойкость, непроницаемость и морозостойкость бетона, снижает его пыление при абразивных нагрузках и трещинообразование.

**Примечание:** Мембрану, которую образует данный материал очень трудно удалить. Если планируется устройство следующих слоев по поверхности, покрытой **MASTERKURE® 114**, рекомендуется перед его применением провести тест на адгезию с ним следующих слоев.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**MASTERKURE® 114** предназначен для последующего ухода за:

- Свежеуложенной бетонной поверхностью натурального цвета;
- бетонными полами, упрочненными цветными материалами **MASTERTOP®**.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота последующего ухода за свежеуложенным бетоном;
- Легкость нанесения с помощью распылителя, валика или щетки;
- Может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях с гладкой или шероховатой фактурой, внутри или снаружи помещения;

- Снижает риск образования трещин и пыления бетона;
- Облегчает уборку и очистку бетонной поверхности.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

**MASTERKURE® 114** не рекомендуется использовать:

- для ухода за архитектурным или антистатическим бетоном;
- при необходимости удаления мембраны после окончания ухода и набора бетоном требуемой прочности;
- если планируемая укладка следующих слоев бетона или раствора, окраска поверхности, устройство полимерного покрытия, керамической плитки и т.д.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Физическое состояние	жидкость
Цвет	прозрачно бесцветный
Плотность при 20 С	0,845 кг/л
Содержание сухого вещества	12%
Вязкость при 20 С, воронка Форд № 4	максимум 13,5 секунд
Растворимость	в растворителях
Температурный интервал сохранения свойств	От – 4 до + 50 С
Температура использования	Более + 5 С
Время высыхания при 20 С	от 1 до 3 часов
Токсичность	содержит растворители
<b>Примечание:</b> Приведенные данные основаны на результатах лабораторных испытаний, поэтому возможны определенные разумные отклонения	

## УПАКОВКА

**MASTERKURE® 114** поставляется в канистрах по 20 л. и бочках по 200 л.

## РАСХОД

Расход **MASTERKURE® 114** зависит от структуры и пористости поверхности и составляет максимально 1 литр на 8-10 м<sup>2</sup>.

## СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в сухом закрытом прохладном помещении, не допускать его замораживания и защищать от огня.

Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной упаковке при соблюдении условий хранения 24 месяца.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бетонная поверхность, на которую наносится **MASTERKURE® 114**, должна быть чистой и влажной, но без свободной воды (луж). Если поверхность бетона высохла ее необходимо увлажнить до нанесения материала.

**Примечание:** Бетон очень быстро сохнет при высокой температуре, низкой влажности, сквозняках и воздействию прямых солнечных лучей.

**MASTERKURE® 114** необходимо наносить сразу, как только бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдержать данную обработку без повреждения. Оптимальное время применения материала при стандартных условиях от 1,5 до 3 часов после укладки бетона.

При использовании опалубки наносить материал на поверхность сразу после удаления опалубки.

При уходе за бетонными полами с упрочненным верхним слоем **MASTERTOP®** необходимо наносить **MASTERKURE® 114** сразу после окончания обработки пола.

При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

**MASTERKURE® 114** наносится на поверхность свежееуложенного бетона тонким равномерным слоем с помощью распылителя (садового или промышленного типа), валика или щетки с коротким ворсом.

Сразу после нанесения **MASTERKURE® 114**, до его высыхания, поверхность бетона становится блестящей, что способствует его равномерному нанесению.

**Примечание:** Очень важно наносить материал равномерно и не превышать рекомендуемого расхода, т.к. это может привести к изменению однородности цвета поверхности и появлению пятен из-за неравномерного высыхания бетона!

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Для очистки инструментов используйте такие растворители, как толуол или ксилол. Работайте с необходимыми предосторожностями и обеспечьте хорошую вентиляцию.

### Производитель:

BASF Construction Chemicals Belgium N. V.  
Industrieterrein «Ravenshout» 3711  
Nijverheidsweg 89  
B-3945 Ham, Belgium  
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92

[www.basf-cc.be](http://www.basf-cc.be) [mbt.be@basf.com](mailto:mbt.be@basf.com)

**Примечание:** Не используйте сжатый воздух для сушки инструментов влажных от растворителя.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт огнеопасен. Держать отдельно от источников воспламенения и открытого огня.

**MASTERKURE® 114** содержит растворители. Работать с материалом в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары материала. Не допускайте контакта с глазами и кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Держать продукт вне досягаемости для детей. При работе использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз и дыхания. После применения тщательно закрывать упаковку.

### Примечание:

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. Сотрудник, использующий материал, обязан проверить пригодность и возможность его применения для предусмотренных целей. При особых требованиях следует обратиться с рекомендациями к специалистам ООО «ПромСтройКомплект».

### Продукция сертифицирована

Высокопрофессиональные специалисты консультируют клиентов в выборе необходимых материалов и правильности их применения. Дополнительно разрабатываем технические предложения для решения проблем заказчика, организуем обучение заказчиков технологиям применения материалов.

Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.



### Поставщик в Сибирском Федеральном Округе:

ООО «ПромСтройКомплект»  
630049, г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, 220, корп. 2, офис 324  
Тел.: +7 383 22 77 528  
Факс: +7 383 22 73 672

[www.psk-sib.ru](http://www.psk-sib.ru)

[nsk-floor@mail.ru](mailto:nsk-floor@mail.ru)